

BITUTHENE[®] Primer W2

Primer för användning med BITUTHENE[®] och PREPRUFE[®] 800PA-serien av kallapplicerade, självhäftande vattentäta membran

Produktbeskrivning

BITUTHENE[®]Primer W2 är en vattenbaserad ytkonditioneringsprimer som är särskilt framtagen för att förbereda betong-, murverks- och träytor för användning med systemen. Primer W2 är ett vattenbaserat alternativ med låga VOC-nivåer för alla GCP efterapplicerade membran, om detta krävs av lokala platsbehov eller specifikationer.

Produktfördelar

- Appliceringstemperatur över 0 °C
- Lämplig för fuktiga betongytor
- Vattenbaserad
- Latexbaserad formulering
- Låg VOC-halt

Användning

Denna primer är lämplig för användning på ytor som är torra vid beröring men får inte användas för att grunda "grön" betong. Den kan användas på murverks- eller träytor där alla GCP efterapplicerade membran ska appliceras. Primer W2 kan användas vid temperaturer på 0 °C eller högre.

Applicering

BITUTHENE[®]Primer W2 levereras färdig att använda och ska inte spädas med vatten eller lösningsmedel. Produkten kan appliceras med roller eller pensel. Applicera på rena, smutsfria och frostfria ytor med en täckningsgrad på 9–11 m² per liter.

Låt ytkonditioneringsprimern torka helt och hållet innan membranet appliceras. Primern anses vara torr när underlaget återgår till sin ursprungliga färg. För att kontrollera om ytan är torr, gnugga en liten konditionerad yta med handen. Om primern är våt kommer den att rulla upp sig under fingertopparna. Låt den torka tills detta inte längre händer. Om ytor inte täcks samma dag, återapplicera primern om det finns betydande damm eller smuts.

Hälsa- och säkerhetsinformation

BITUTHENE[®]Primer W2 måste hanteras korrekt och förvaras i välventilerade utrymmen. Läs produktens etikett och säkerhetsdatablad (SDS) innan användning. Användare måste följa alla risk- och säkerhetsanvisningar. SDS kan erhållas från GCP Applied Technologies eller via vår webbplats på gcpat.com.

Tekniska data

EGENSKAP	TYPISKT VÄRDE
VOC	25 g/L
Torktid vid 20°C	60–90 minuter

Leverans

BITUTHENE Primer W2	5-liters burk
Coverage	9–11 m ² per liter*

*Beroende på appliceringsmetod, ytans porositet och omgivningens temperatur.