

PIERI[®] Curing Clear

Membranhärdare, lösningsmedelsbaserad

Beskrivning

Hartslösning som utvecklats för att skydda nygjutna betongytor från att vattnet avdunstar för tidigt under härdning för att:

- förhindra sprickbildning
- förhindra dammbildning
- öka motståndskraften mot nötning
- minska porositet

PIERI[®] Curing Clear bildar en färglös film efter att lösningsmedlet har avdunstat, vilket tillåter en komplett cementhydrering tack vare produktens enastående vattenhållande förmåga.

Applikationsområden

- Alla betongplattor
- Betongvägar
- Betonggolv
- Industrigolv
- Fundamentförstärkningar
- Tunnelbeklädnader

Rekommendationer

Använd vid lufttemperatur mellan -10 °C och +35 °C

Denna produkt är brandfarlig, undvik att använda en spruta med gnistbildande motor.

Bruksanvisningar

Produkten är klar för användning.

Måste appliceras genom sprutning på nylagd betong.

Utrustningsrengöring: PIERI[®] Tool DRC 2 eller petroleumlösningsmedel.

Försvinner naturligt genom oxidation inom 40 till 60 dagar.

Efter att produkten har oxiderat, borsta helt enkelt av betongen.

Detta kommer att förbereda ytan för alla typer av ytbehandlingar: målning, gips, lim, etc.

Tekniska Specifikationer

- Färglös vätska med låg viskositet
- Klar för användning
- Täckningsgrad: 150 till 200 g/m²
- Densitet : 0,80 ± 0,02
- Flampunkt: 40 °C (SETAFLASH-metod)
- VOC halt enligt direktiv 2004/42/CE: (Cat A/h) – innehåller max 750g/l (2010)
- Rekommenderade PIERI® munstycken: X 5 eller X 8

Förvaring

2 år i oöppnad originalförpackning.

Brandfarlig – vidta nödvändiga åtgärder vid lagring.

Förpackning

25 liters dink

220 liters fat

Miljö och säkerhet

Produkten är hälso-, risk och transportklassad.

Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm.

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillsfället.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Version 08.04.2019

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.

Last Updated: 2025-05-13

gcpat.se/solutions/products/pieri-curing-clear