

PIERI[®] Curing TP 2002

Vattenbaserad membranhärdare – Syntetisk emulsion



Produktfördelar

Den snabba nedbrytningen av emulsionen när den kommer i kontakt med den ny placerade betongen gör det möjligt att bilda en skyddsfilm som är ogenomtränglig för vattenånga. Detta gör att cementshydreringen kan fortsätta normalt tills betongen är helt härdad. Den kan användas på:

- Golvbetong
- Marksten
- Industriegolv
- Fundament
- Lining

Bruksanvisning

Skaka PIERI[®] Curing TP 2002 väl före användning.

Applicera den färdigblandade produkten med en spruta på den nygjutna och färdigbehandlade betongen.

Rengör alltid verktygen med vatten.

Fördelar

Vattenbaserad produkt utan lösningsmedel

Bryts ned mekaniskt av fot och fordonstrafik.

Garanterar en god cementshydrering.

Reducerar risken för plastiska krympsprickor.

Rekommendationer

Om ytbehandling ska appliceras måste PIERI[®] Curing TP 2002 avlägsnas antingen mekaniskt genom slipning, borstning...,

eller genom högtryckstvättning med kallvatten tillsammans med en alkalisk rengöring som PIERI[®] Cleaner Sol Reno.

Överskott av PIERI[®] Curing TP 2002 kan skapa vita fläckar.

Användningen på färgad betong kan i vissa fall leda till ett ojämnt estetiskt resultat. PIERI[®] Curing Clear eller PIERI[®] Curing SLC är att föredra i detta fall.

Tekniska Specifikationer

- Syntetisk emulsion
- Färdig att använda vit vätska
- Densitet: $0,92 \pm 0,02$
- Torrhalt: $39,00 \pm 2,5\%$ (NF T 30-084)
- Askhalt: $1 \leq \%$ (NF T 30-012)
- Lösningsmedelsfri. Luktfri och inte giftig
- Viskositet: 35 ± 15 sekunder (N° 3 ISO kopp vid 20°C)
- pH: $8,95 \pm 0,25$
- Normal dosering $150\text{--}250 \text{ g/m}^2$ ($3,7$ till $6,1 \text{ m}^2/\text{l}$)
- Rekommenderad dosering 250 g/m^2 ($3,7 \text{ m}^2/\text{l}$)
- Protection coefficient compliant with NF P 18-371 :
 - > 90% vid 6 timmar
 - > 85% vid 24 timmar
- Följer NF P 18-371
- Rekommenderade munstycken: PIERI® nozzle X18 ($\varnothing = 2 \text{ mm}$), eller ($\varnothing = 1,5 \text{ mm}$) X10 Spraying Systems type.

Lagring

Följ dom lokala förordningarna

Skyddas mot frost

Lagringstid 12 månader (oöppnad)

Förpackning

25 liter dunk

220 liter fat

1000 liter IBC

Säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förarbetet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillefället.
© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

GCP Sweden AB, Gårdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Version 07.02.2022

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.

Last Updated: 2025-05-13

gcpat.se/solutions/products/pieri-curing-tp-2002