

PIERI® Décobio 330

Helvegetabilisk formolja


Funktion

PIERI® Décobio 330 är, enligt SYNAD, klassat som ett helvegetabiliskt släppmedel, som är klart att använda. Produkten är framtagen för ett brett applikationsområde. Den är helt fossilfri, växtbaserad och helt utan lösningsmedel.

PIERI® Décobio 330 är ett flamsäkert och luktfritt släppmedel. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar.

Beskrivning

Typ av form:



Applikationsområden:

- Prefabindustri
- Platsgjutning

Instruktioner för användning:


- Applicera med spruta i ett tunt jämt lager
- Eventuellt överskott tas bort med gummiraka

PIERI® Décobio 330 är en produkt utan en "flyktig" del, detta gör det möjligt att använda den i mycket låg dosering, hela produkten är aktiva råvaror. Därav är en mycket hög täckningsgrad med automatiskt sprutsystem, 100–120 m²/L, utan att ändra kvaliteten på avformningen eller få damm i formen.

Produkten torkar inte, och gjutning kan ske direkt efter att oljan applicerats.

Lätt biologiskt nedbrytbar.

Biologisk nedbrytbarhet > 60 % inom 28 dagar enligt NF EN ISO 9408 OCDE 301 F-standard.



Miljöbedömningar

Produkten är utvärderad och registrerad i miljöbedömningarna:

- PIERI® Décobio 330 är BASTA registrerad
- Byggvarubedömning: Rekommenderas, ID 87338



BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Detaljer kring Byggvarubedömning, se www.byggvarubedomningen.se



Rekommendationer

Använd endast PIERI® Décobio 330 på formytor. Användning av vegetabiliska oljor rekommenderas inte för att skydda utsidan av formen. Vid exponering under långa perioder i solsken, finns det risk att oljan bildar en klibbig film. Produkten kan skada plastmaterial och cellplast.

Teknisk Specifikation

- Färdig att använda
- Ljus till mörkgul vätska. Färgvariationer är inneboende i produkten men påverkar inte kvaliteten eller prestandan
- Densitet vid 20 °C: 0,90 ± 0,02 kg/dm³
- Viskositet vid 20 °C: 20 ± 5 cSt
- Flampunkt: >100 °C (Sluten kopp, 20 °C/101.3 kPa)

Förvaring

Följ den lokala lagstiftningen.

Vid frost behåller denna produkt sina egenskaper. Efter upptining krävs effektiv omrörning för att homogenisera produkten. Hållbarhet 24 månader från tillverkningsdatum i öppnad förpackning.

Förpackning

25 liter dunk

220 liter fat

1000 liter IBC/palltank

Miljö och säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillefället.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Version EAS 060921

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.