

PIERI[®] DPL RB 2002

Gjutskarvsretarder att spreja på färsk betong

Beskrivning

Skapar grova uppruggade ytor för bättre vidhäftning mellan färsk betong och härdad betong, till exempel vid konstruktionsskarvar eller gjutstopp.

Användning

Fördröjer cementens härdning på betongytan.

Efter 24 timmar kan man genom spolning med högtryckstvätt frilägga ytan och ballasten.

Den grova ytan säkerställer god vidhäftningen till ny färsk betong och stabil gjutskarv med gott resultat kan således erhållas.

Applicering

- Sprejas på färsk betong
- Konstruktionsskarvar på större byggen: broar, dammar, grundkonstruktioner mm.
- Ej lämplig för formytor, för vilka vi istället rekommenderar vår produkt PIERI[®] DRC 6/300

Bruksanvisning

PIERI[®] DPL RB 2002 är klar för användning men måste skakas om före användning.

Spreja produkten på den färska betongen med en dosering av 4 m²/liter direkt efter gjutning.

PIERI[®] DPL RB 2002 är vattenavvisande en timme efter applicering. Om det börjar regna innan en timme har gått, ska retardern skyddas med en plastfolie.

Tvätta bort ytretardern senast dagen efter med vattenstråle med högt tryck till dess att vattnet inte längre är grumligt.

Om betongen inte är tillräckligt hård på grund av kall väderlek kan man vänta med tvätt, dock som längst till två dagar efter gjutning

Tekniska specifikationer

- Färg: ljusbrun
- Ej brandfarlig, fri från lösningsmedel
- Viskositet <7cSt (ISO-bägare 2431 N°3 vid 20 °C)
- Densitet: 1,03 ± 0,02 kg/dm³
- Påverkas inte av frysning
- Rekommenderade munstycken: Spraying System's bredstrålande munstycke typ 8004 alt koniskt munstycke X18

Förvaring

18 månader i oöppnad originalförpackning.

Säkerhet

Reglerad produkt.

Produkten måste förvaras i originalförpackningen.

För ytterligare information, vänligen se vårt säkerhetsdatablad.

Transport

Inte reglerat

Teknisk Service

GCP Teknisk Service står gärna till tjänst för att hjälpa er att använda våra produkter på bästa sätt.

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Pkwy, Alpharetta, GA 30009.

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Version 010615

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.